SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

MC AlumiX 2500 OG 0

смазка для открытых зубчатых передач

DIN 51502/DIN 51825: OGPF 0 P 0



ОПИСАНИЕ:

Пластичная смазка на основе высоковязкого минерального базового масла и комплексного алюминиевого загустителя с добавлением функциональных присадок. Смазка характеризуется высокими эксплуатационными свойствами, структурной стабильностью, устойчивостью к воздействию атмосферных осадков и превосходной адгезией к поверхностям трения.
Продукт содержит в составе композицию твердых смазочных компонентов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Продукт предназначен для смазывания и защиты открытых зубчатых передач, осей вращения и шарниров тяжелого горнодобывающего оборудования.
Смазка образует на поверхностях трения прочную защитную пленку, которая минимизирует износ.

Смазка может применяться в таких видах техники, как: одноковшовые экскаваторы типа драглайн или механическая лопата, зубчатые венцы и приводы дробильно-размольного, обжигового и агломерационного оборудования.

Диапазон рабочих температур от 0 °C до плюс 160 °C.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокие противоизносные характеристики
- не содержит растворителей
- превосходная адгезия и антикоррозионная защита
- работоспособна в тяжелых климатических условиях

SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Тип базового масла	минеральное	-
Тип загустителя	комплексный алюминиевый	-
Внешний вид и цвет	однородная масса черного цвета	визуальный
Кинематическая вязкость базового масла, при 40 °С, сСт	2500	ГОСТ 33-2000
Температура каплепадения, °С, не ниже	не регламентируется	ГОСТ 6792
Пенетрациия 25 °С, 0,1 мм	355 - 385	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	0	-
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
Минимальная температура прокачиваемости в АЦСС	0	-
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при (20±5) °С: - нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее - диаметр пятна износа Ди (нагрузка 392 Н, 1 час), мм, не более	 600 0,6	ГОСТ 9490

*приведенные характеристики являются актуальными на 06.2026 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта. ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции. ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.