SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

МС 4115-00/000

жидкая смазка для централизованных систем смазывания

ТУ 20.59.41-042-45540231-2022 **DIN 51502/DIN 51825: KP 00/000 K-40**



ОПИСАНИЕ:

Пластичная смазка серии МС 4115 -00/000 – это высококачественная многоцелевая смазка с отличными противозадирными и противоизносными свойствами, производимая на основе минеральных масел с высоким индексом вязкости с использованием литиевого загустителя. Смазка МС 4115-00/000 разработана для подшипников качения и скольжения, шарниров и поверхностей скольжения, широко распространенных в промышленном и транспортном оборудовании.

СВОЙСТВА:

- Высокое сопротивление износу
- Универсальность
- Широкий диапазон рабочих температур
- Совместимость с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями
- Устойчивость к окислению
- Высокая механическая стабильность
- Хорошая адгезия к металлам
- Прокачивается в централизованных системах подачи смазки

ПРИМЕНЕНИЕ:

МС 4115-00/000 предназначена для использования в лубрикаторах и централизованных системах подачи смазки, могжет использоваться в зубчатых и цепных передачах, требующих консистентной смазки, а также высокоскоростных средненагруженных подшипниках. Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 120 °С.

SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Тип загустителя	литиевый	-
Тип базового масла	минеральное	-
Цвет	от желтого до светло коричневого	визуально
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм^2/с	50	ГОСТ 33
Температура каплепадения, °С, не ниже	160	ГОСТ 6793
Пенетрация при 25 °С, 0,1 мм	400-475	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	00/000	-
Коллоидная стабильность, %, не более	-	ГОСТ 7142
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при плюс (20±5) °С: - критическая нагрузка Рк, кгс, не менее - нагрузка сваривания Рс, кгс, не менее - показатель износа Di при осевой нагрузке 40 кгс м продолжительности испытания 1 час, мм, не более	94 250 0,65	ГОСТ 9490

*приведенные характеристики являются актуальными на 12.2025 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта. ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции. ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.